


### 3) Inyección




Insertar hasta el fondo del orificio previamente realizado, el tubo de la pistola del SikaMur®-InjectoCream-100



Presionar el gatillo de la pistola...



... y rellenar completamente el taladro con SikaMur®-InjectoCream-100 dejando 1 cm hasta la superficie



Periodicamente limpiar el exterior del tubo

### Consumo

Un salchichón de SikaMur®-InjectoCream-100 para tratar las longitudes de pared indicadas, según su espesor

Grosor	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Longitud	6.5 m	3.3 m	1.96 m	1.43 m

### Presentación

- **Envase:** Unipacs de 600 ml
- **Color:** Blanco
- **Conservación:** 12 meses



## A tu alcance Productos profesionales



Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Sello distribuidor



Sika, S.A.U.  
Carretera de Fuencarral, 72  
Polígono Industrial  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Teléfono: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

www.sika.es  
info@es.sika.com

## La Solución para la humedad por capilaridad



## SikaMur®-InjectoCream-100 – Barrera antihumedad basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad

SikaMur®-InjectoCream 100 es una sustancia repelente al agua, que se introduce en una serie de taladros realizados sobre mortero o mampostería mediante pistola- no es necesaria bomba de inyección. Una única inyección en el mortero, dispersará al SikaMur® InjectoCream-100 en el muro y creará una barrera repelente al agua bloqueando la humedad ascendente en el futuro.



- Fácil aplicación con pistola
- Rápida instalación (sin “doble taladro” y sin largas esperas a que el líquido penetre)
- Repelente al agua
- Alta efectividad (80% de sustancia activa)
- Porcentaje constante de consumo y aplicación
- Base agua / sin disolvente / no inflamable
- Pocos residuos

## Antes de usar SikaMur®-InjectoCream-100



## Después de aplicar SikaMur®-InjectoCream-100



## Forma de empleo

### 1) Preparación de la pared



Retirar rodapiés y/o revestimientos/yesos hasta llegar al muro original. Utilizar las brocas adecuadas para ejecutar los taladros con la profundidad requerida dependiendo del espesor del muro.



SikaMur®-InjectoCream-100 requiere orificios de 12 mm de diámetro, separados entre sí como máximo a 120 mm. Lo más efectivo es taladrar en horizontal directamente en el muro preferiblemente en las juntas de mortero entre los ladrillos/piedras.

### Profundidad de los taladros según espesor de muro

Espesor del muro	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Profundidad del orificio	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm

### 2) Preparación del envase



Desenroscar y quitar el tubo del final de la pistola



Insertar el salchichón de SikaMur®-InjectoCream-100 dentro de la pistola



Cortar el extremo del salchichón SikaMur®-InjectoCream-100



Enroscar de nuevo el tubo al final de la pistola